

051 EUROPRIMER QUARTZ

Vorstrijkmiddel voor gesloten ondergronden.



Producttypering

Basis : Acrylaatdispersie.

Kleur : Lichtroze.

- Zeer emissiearm
- Emission code EC 1 plus
- Kant en klaar
- Alkalivochtbestendig
- Verwerkersvriendelijk
- Geschikt voor binnen
- Voor wand en vloer
- geschikt voor vloerverwarming
- Hechtingverbeterend

Eigenschappen

Classificatie : Emission code EC 1 plus getest conform EN 13999-2/4.

Vochtbestendigheid : Na droging vochtbestendig en daarom geschikt voor toepassing in "natte ruimten". Buiten of onderwater (zwembadbassins) kan de 051 Europrimer Quartz niet worden toegepast.

Alkalibestendigheid : 051 Europrimer Quartz is bestand tegen alkalisch vocht.

Veroudering : 051 Europrimer Quartz vertoont na droging geen verouderingsverschijnselen.

Verbruik : 0,1 - 0,3 kg/m², afhankelijk van de gebruikte roller of kwast.

Toepassing

Vorstrijkmiddel voor:

- gesloten ondergronden, bijv. bestaand wand- en vloertegelwerk en betonemaille, waarover nieuwe tegels worden verlijmd of welke afgewerkt worden met een cement- of gipsgebonden wandegalatie.

Verwerking

Opslag : Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Gereedschap : Vachtroller of blokkwast.

Droogtijd : 2 - 4 uur, afhankelijk van ondergrond, toepassing en temperatuur.

Houdbaarheid : 12 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Verwerkingstemperatuur : Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352 en 18 365.
- Voor het grondig ontvetten van de ondergrond de 014 Euroclean toepassen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 051 Europrimer Quartz voor gebruik handmatig doorroeren.
- Na het doorroeren de primer dun en gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller of blokkwast.
- Droogtijd 2 - 4 uur, afhankelijk van de ondergrond, toepassing, vochtigheidsgraad en temperatuur.
- Hierna de ondergrond afwerken met een geschikt tegelijm of een cement- of gipsgebonden wandegalisatie.

Kwaliteit en garantie



Milieu en gezondheid

- Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.com.

DUBO:

De tegelijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S265 / B265 / U265:
Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging.
- S261 / B261 / U261:
Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging.
- S296 / B296 / U296:
Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel.
- S067 / B067 / U067:
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
051	Europrimer Quartz	7 kg	8 710345 005128
051	Europrimer Quartz	14 kg	8 710345 005104